



Termarock® 30/40/50/100

Feuerschutzplatten Termarock® 30/40/50/100

Nichtbrennbare und thermisch hoch belastbare Steinwolle-Dämmplatte für Brandschutzkonstruktionen im Innenausbau/Trockenbau.

- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000 °C
- thermisch hoch belastbar
- hoch wärme- und schalldämmend
- standfest zwischen der Ständerkonstruktion
- diffusionsoffen
- recycelbar



Feuerschutzplatten Termarock® 30/40/50/100

Anwendungsbereich

Nichtbrennbare und thermisch hoch belastbare Steinwolle-Dämmplatte für nach DIN 4102-4 klassifizierte Brandschutz-

konstruktionen im Innenausbau/Trockenbau, z.B. Trennwände aus Gipsplatten und abgehängte Decken.

Lieferprogramm

Termarock 30

Dicke mm	m ² / Paket	m ² /Groß- gebinde	R _D -Wert (m ² K/W)
40	7,500	180,0	1,00
50	7,500	150,0	1,25
60	5,625	180,0	1,50
80	3,750	135,0	2,00
100	3,125	112,5	2,50

Termarock 50

Dicke mm	m ² / Paket	m ² /Groß- gebinde	R _D -Wert (m ² K/W)
40	7,500	180,0	1,10
50	7,500	150,0	1,40
60	5,625	135,0	1,70
80	3,750	105,0	2,25

Termarock 40

Dicke mm	m ² / Paket	m ² /Groß- gebinde	R _D -Wert (m ² K/W)
40	7,500	180,0	1,10
50	7,500	150,0	1,40
60	5,625	135,0	1,70
80	3,750	105,0	2,25

Termarock 100

Dicke mm	m ² / Paket	m ² /Groß- gebinde	R _D -Wert (m ² K/W)
40	5,000	120,0	1,10
50	3,750	105,0	1,40
60	2,500	80,0	1,70
80	2,500	60,0	2,25
100	1,875	52,5	2,85

Plattenformat
L x B (mm) 1000 x 625

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift	
Mindestrohdichte	kg/m ²	30 ¹ / 40 ² / 50 ³ / 100 ⁴		
Produktart	MW-W		ÖNORM B 6000	
Brandverhalten	A1	nichtbrennbar, Euroklasse A1	ÖNORM EN 13501-1	
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17	
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	Termarock 30 Termarock 40 / 50 / 100	λ _D λ _D	0,035 W/(m·K) 0,040 W/(m·K)	ÖNORM EN 13162 ÖNORM EN 13162
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	μ = 1	ÖNORM EN 12086	
Längenbezogener Strömungswiderstand	AFr	≥ 6 / ≥ 10 / ≥ 16 / ≥ 43 / kPa·s/m ²	ÖNORM EN 13162	

Bezeichnungsschlüssel gem. ÖNORM EN 13162: ¹ MW-EN 13162-T3-AFr7
² MW-EN 13162-T3-AFr10
³ MW-EN 13162-T3-AFr16
⁴ MW-EN 13162-T4-CS(10)5-TR1-AFr437

ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
1120 Wien
Eichenstraße 38
Telefon: (01) 797 26-0
Telefax: (01) 797 26-29
www.rockwool.at

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.