

# BM - FDA-Bohle

für den wärmebrückenfreier Anschluss von  
Flachdachausstiegen & Lichtkuppeln

Raumgewicht	550 kg/m <sup>3</sup> (+/- 50 kg/m <sup>3</sup> )
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	0,076 W/m·K
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1	E
Kante	GK
Schraubenauszugswiderstand (4x60 mm)	650 N
Einsetzbar im Temperaturbereich	-50°C bis + 100°C

Breite	Dicke						
	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
-							
100 mm	4,20 €/lfm	5,60 €/lfm	7,00 €/lfm	8,40 €/lfm	11,20 €/lfm	14,00 €/lfm	16,80 €/lfm
150 mm	6,30 €/lfm	8,40 €/lfm	10,50 €/lfm	12,60 €/lfm	16,80 €/lfm	21,00 €/lfm	25,20 €/lfm
200 mm	8,40 €/lfm	11,20 €/lfm	14,00 €/lfm	16,80 €/lfm	22,40 €/lfm	28,00 €/lfm	33,60 €/lfm
250 mm	10,50 €/lfm	14,00 €/lfm	17,50 €/lfm	21,00 €/lfm	28,00 €/lfm	35,00 €/lfm	42,00 €/lfm
300 mm	12,60 €/lfm	16,80 €/lfm	21,00 €/lfm	25,20 €/lfm	33,60 €/lfm	42,00 €/lfm	50,40 €/lfm

Lieferzeit auf Anfrage!

Die PUR-Recycling-Platte ist besonders geeignet für die wärmebrückenfreie Ausbildung von Randabschlußdetails.

- glimmt nicht, schmilzt nicht und tropft nicht brennend ab
- einsetzbar im Temperaturbereich -50 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +220 °C
- Druckfestigkeit nach EN 826: 5,5 - 7,5 MPa
- alterungsbeständig, fäulnisbeständig und unverrottbar
- feuchtigkeitsstabil
- hart , mechanisch stark belastbar
- klebefreundlich

Dieses Blatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Preise verstehen sich exkl. MwSt. und sind freibleibend.

Preisliste BM-FDA-Bohle März 2016

Firma Bruno Machacek GmbH & Co KG  
Oberfeldstraße 159  
4600 Wels  
t.: +43 7242 62916 0  
f.: +43 7242 62916 8000  
m.: info@machacek.at