

Gummigranulatmatte

Produkteigenschaften: außerordentlich alterungsbeständig, mikrobefest, geschmacksneutral, sehr elastisch

Anwendungsgebiete: je nach Erfordernis als Bautenschutzmatte auf fertigen Abdichtungen bei Flachdächern, Terrassen, Gründächern sowie Unterterrainanlagen aber auch bei Unterlagsböden, im allgemeinen Hoch- und Tiefbau, generell als Schutzlage, als Folienschutz und im Tunnelbau. Stellt keinen freiliegenden Oberbelag dar, nach Verlegung mit Sand, Kies, Plattenbelag, etc. zu bedecken.

Verarbeitung: Sie werden am Unterbau mittels Heißbitumen aufgeklebt oder lose mit mind. 10 cm Überlappungen verlegt.

Produkttyp	Gummigranulat auf Recyclingbasis
Farbe	schwarz, färbig durchsetzt
Oberfläche	Granulatstruktur
Raumgewicht	ca. 750 kg/m ³
Brandverhalten	B2 (DIN 4102)
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis + 80° C
Zugfestigkeit	ca. 0,3 N/mm ² (DIN 53 571)
Reissdehnung	ca. 40% (DIN 53 571)
Widerstandsfähigkeit	bedingt Säuren und Laugen beständig
Umweltverhalten	verrottungsbeständig und wasserunverträglich

Dicke	Breite	Länge	Rolleneinheit	Paletteneinheit
4 mm	1,25 m	12 m	15 m ² /Rolle	12 Rol. = 180 m ² /Pal.
6 mm	1,25 m	10 m	12,5 m ² /Rolle	11 Rol. = 137,5 m ² /Pal.
8 mm	1,25 m	8 m	10 m ² /Rolle	11 Rol. = 110 m ² /Pal.
10 mm	1,25 m	6 m	7,5 m ² /Rolle	11 Rol. = 82,5 m ² /Pal.

Dieses Blatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Gummigranulatmatte März 2016

Firma Bruno Machacek GmbH & Co KG
Oberfeldstraße 159
4600 Wels
t.: +43 7242 62916 0
f.: +43 7242 62916 8000
m.: info@machacek.at